

# Promat

## Promat®-Spachtelmasse Protipožiarna stierka



[www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)





## Popis výrobku

Promat®-Spachtelmasse je vysokoplastická biela suchá protipožiarna stierková zmes so širokými možnosťami použitia. Po zmiešaní s čistou vodou vznikne plastická pružná hmota, ktorá po vytvrdnutí výborne prilíne k povrchom konštrukcií. Je priedušná a prakticky chemicky inertná. Materiál bol navrhnutý pre použitie na savé povrchy

## Oblasti použitia

Vyplnenie škár a medzier medzi panelmi, stierkovanie spojov dosiek, zahľadanie hlavičiek klinčov, skrutiek a sponiek. Celoplošné stierkovanie dosiek. Vyplnenie dier a trhlín v stenách, stropoch a obkladoch.

Protipožiarna stierka Promat®-Spachtelmasse je určená len pre vnútorné použitie.

## Spracovanie

Zbytky omietky, náterov a tapiet sa musia odstrániť. Rovnako aj znečistenie voskom, olejom alebo tukom sa musí odstrániť pred aplikáciou. Povrch má byť suchý a bezprašný. V prípade potreby sa povrch zdrsní a navlhčí alebo napustí bežným penetračným náterom.

Doba spracovania stierky Promat®-Spachtelmasse je približne 45 minút. Ak už zmes stuhne, nemôže sa riediť pridaním vody. Spracovanie je možné pri teplotách nad +5 °C, používa sa špachtľa a hladítko.

Šírka škáry medzi doskami môže byť až 10 mm. Vyplňte 1,0 až 1,5 m škáry, v závislosti od nasiakavosti dosiek, vložte škárovú výstuž, pritlačte špachtľou a vyhladte hladítkom. Stuhnutý povrch zahľadte znova so škárovou výstužou (v šírke asi 200 mm) a potom po vyschnutí aplikujte ďalšiu tenkú vrstvu, ktorú rozťahnete dostatočne široko do plochy dosky. Na dosiahnutie hladkého povrchu sa vysušená vrstva spravidla prebrusuje.

V prípade potreby niekoľko krát prestierajte hlavičky skrutiek protipožiarnou stierkou Promat®-Spachtelmasse a zahľadte.

Na prípravu čerstvej zmesi sa použije 9,6 l čistej vody (vodovodnej) na 20 kg Promat®-Spachtelmasse (originálne balenie). Rozpýtajte Promat®-Spachtelmasse vo vode, nechajte trochu vody na hladine a počkajte 2 minúty potrebné na namočenie. Rozmiešajte zmes ručne alebo s miešadlom, kým dosiahnete hladkú hmotu. Nepridávajte ďalší prach Promat-Spachtelmasse (riziko vzniku hrudiek). Pridávať ďalšie látky nie potrebné ani dovolené.

Pre konečné vyhladenie má byť zámes trochu redšia a plastickejšia. Po ukončení práce riadne uzavrite otvorené vrece.

## Spôsob dodania

- suchý prach v papierových vreciach 20 kg
- Zmeny vyhradené.

## Skladovanie

Skladujte na suchom a studenom mieste na paletách alebo drevených roštoch. Skladovateľnosť v originálnom neotvorenom obale je najmenej 6 mesiacov.

Technické údaje	
Farba	biela
Alkalita (hodnota pH)	cca. 7 - 9
Pevnosť v ohybe * (podľa DIN 1164)	1,0 N/mm <sup>2</sup> (po 1 dni) 4,8 N/mm <sup>2</sup> (po 28 dňoch)
Pevnosť v tlaku * (podľa DIN 1164)	2,0 N/mm <sup>2</sup> (po 1 dni) 9,0 N/mm <sup>2</sup> (po 28 dňoch)
Spotreba	cca. 250 g/m <sup>2</sup> (normálne hladenie) cca. 350 g/mb (vyplnenie škár a hladenie) cca. 1000 g/m <sup>2</sup> /mm (plošné stierkovanie)

\* pri profesionálnej inštalácii



**Slovensko**

**Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko**

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E [info.sk@promat-see.com](mailto:info.sk@promat-see.com)

[www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)

Ďalšie adresy Promat nájdete na

[www.promat-international.com](http://www.promat-international.com).